

### FLEECE BUTYL

je tesniaca butylová páska s flísovou vrstvou.



#### Použitie:

- okenné konštrukcie
- tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva
- tesnenie rôznych stavebných škár

#### Praktické príklady:

- tesnenie skleníkov a zimných záhrad
- parotesné tesnenie medzi okennou/fasádou konštrukciou
- lepenie parozábran a prestupov
- oprava a tesnenie klampiarskych výrobkov

#### Vlastnosti:

- vysoká lepiaca sila
- parotesná interiérová izolácia
- omietateľné a natierateľné
- butylové lepidlo nanosené po celej šírke pásky zabezpečuje výbornú príľnavosť na väčšinu stavebných povrchov
- výborná odolnosť voči starnutiu
- výborná prispôsobivosť rôznym povrchom
- vyššia teplotná odolnosť
- odolné voči UV-žiareniu
- 100% parotesnosť
- odolnosť voči chemikáliám

#### Technické údaje:

materiál	plastoelastický butyl kaučuk s flísom
hrúbka	0,8 mm
farba butylu	sivá
lepiaca sila pri 90°C	> 4N/cm <sup>2</sup>
odolnosť voči roztrhnutiu flísu	pozdĺ.120 N/ 5 cm
odolnosť voči roztrhnutiu flísu	priečne 12 N / 5 cm
priepustnosť vodných pár	μ <sub>g</sub> ≥ 300 000
trieda reakcie na oheň	E
teplotná odolnosť	-30°C až + 80°C
teplota skladovania	+5°C až +25°C
aplikačná teplota	+5°C až +35°C
skladovateľnosť	12 mesiacov

#### Pracovný postup:

- podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí
- nesavé povrchy je možné očistiť čističom IPA
- savé a porézne podklady je možné ošetriť MULTI PRIMÉROM v spreji
- odstráni sa krycia fólia a páska sa pritlačí na podklad, odporúčame použiť aplikačný valček

#### Dôležité odporúčania:

- butylová páska má dostatočnú príľnavosť po 30 min, ktorá sa výrazne zvýši v nasledujúcich 24 h
- ak sa použije ako náhrada za bitúmenové pásy, všetky zvyšky bituménu musia byť pred aplikáciou pásky odstránené
- zabráňte tvorbe vzduchových bublín pomocou aplikačného valčeka
- butylové lepidlo nemôže prísť do styku s rozpúšťadlami
- nie je vhodné na permanentne zaťažené mechanické spoje
- pevnosť pásky pod tlakom sa so zvyšujúcou teplotou znižuje

#### Balenie a rozmery:

- šírka: 40, 50, 60, 75, 100 a 150 mm
- nábal: 10 m

#### Bezpečnosť pri práci:

- dodržujte bežnú pracovnú hygienu

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Jún 2019

# Technický list

## Páska FLEECE BUTYL

**Likvidace odpadu:**

- bez zvláštných ustanovení

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Jún 2019

**ALLMEDIA, spol. s r. o.**  
Pod gaštanmi 4  
821 07 Bratislava

DIČ: SK2020352169  
OR OS Bratislava 1,  
Oddiel: Sro, vložka 13/B  
Banka: Tatra Banka  
Č. účtu: 2922704759/1100

**E** allmedia@allmedia.sk  
**W** www.allmedia.sk  
**T** +421 2 62 248 748  
**F** +421 2 62 413 041

**ALLMEDIA, spol. s r. o.**  
– organizační složka  
Kaštanová 639/143  
617 00 Brno

IČO: 276 95 573  
OR KS Brno,  
oddíl A, vložka 19070  
Banka: ČSOB  
Č. účtu: 210533155/0300

**E** info@allmedia-cz.cz  
**W** www.allmedia-cz.cz  
**T** +420 515 919 780  
**F** +420 515 919 789