

### Winflex Optima

sú exteriérové a interiérové tesniace okenné fólie



#### Použitie:

- okenné konštrukcie
- tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva

#### Varianty:

- Winflex Optima – varianta s celoplošným lepidlom na 1 strane
- Winflex Optima DUO – varianta s celoplošným lepidlom na 1 strane a 1 lepiacim pásikom na druhej strane

#### Vlastnosti:

- 10-ročná záruka na vlastnosti pripájacej škáry
- Winflex interiérové - parotesná interiérová izolácia
- Winflex exteriérové - paropriepustná exteriérová izolácia
- omietateľné a natierateľné z jednej strany
- so samolepiacim akrylovým pásikom na rýchlu montáž na ráme okna
- s celoplošným lepiacim pásikom BOSIG Hi Tack pre rýchlu montáž na rôznych podkladoch – bez nutnosti použitia ďalšieho lepidla
- vhodná na montáž okien počas zimných mesiacov, možnosť lepenia až do -10°C
- relatívne nenáročná na stavebnú pripravenosť – nerovnosti podkladov skeletu budovy

#### Pracovný postup:

- po stiahnutí ochrannej pásky z akrylového lepidla nalepte fóliu na rám okna

- lepená plocha musí byť čistá, odmastená, suchá a únosná
- pri lepení pásky na stavebné konštrukcie je nutné strhnúť ochrannú fóliu z celej zadnej strany pásky
- pri lepení pásky počas mínusových teplôt je nutné, aby bol povrch, na ktorý sa bude páska lepiť, zbavený námrazy a povrchovej vlhkosti
- v rohoch okien si nechajte rezervu na zabezpečenie dostatočnej dĺžky pásky v diagonálnom smere
  - na poréznych alebo drolivých povrchoch použite multi primer

Technické údaje:	Winflex interiérové
materiál	parotesná syntetická flísová polymér fólia
odolnosť voči dažďu	> 600 Pa
difúzne odolná vrstva vzduchu	sd = 55 m
protipožiarna trieda	E
UV stabilita	3 mesiace
teplotná odolnosť	-30°C až +80°C
teplota spracovania	+5°C až +35°C, možná aj od -10°C
teplota skladovania	+10°C až +25°C
doba skladovania	1 rok

Technické údaje:	Winflex exteriérové
materiál	paropriepustná syntetická flísová polymér fólia
odolnosť voči dažďu	> 600 Pa
difúzne odolná vrstva vzduchu	sd = 0,1 m
protipožiarna trieda	E
UV stabilita	3 mesiace
teplotná odolnosť	-30°C až +80°C
teplota spracovania	+5°C až +35°C, možná aj od -10°C
teplota skladovania	+10°C až +25°C
doba skladovania	1 rok

#### Farby:

- exteriérové – biela
- interiérové – červená

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Jún 2015

### Rozmery:

- šírky 70, 100, 150 mm
- nábal 40 m na kotúči

### Varianty vyhotovenia lepenia fólie na rám:

- mono – bez samolepiaceho pásika



- duo – s 20 mm širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna



### Bezpečnosť pri práci:

- dodržujte bežnú pracovnú hygienu

### Likvidácia odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení



### Príklad použitia:



Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Jún 2015