

ISPOPRIMER COMBO 022**POPIS:**

ISPOPRIMER COMBO 022 je zmes reaktívnych polyuretánových oligomérov rozpustených v organických rozpúšťadlách.

POUŽITIE:

- ISPOPRIMER COMBO 022 sa používa prevažne v systéme lepenia obkladových panelov prevetrávaných fasád na zlepšenie prílnavosti PU lepidiel na hliníkové a drevené rošty, alebo tam, kde je požadovaná čierna farba.
- ISPOPRIMER COMBO 022 môže byť použitý v automobilovom priemysle na zvýšenie adhézie polyuretánových tmelov na sklo, pri lepení skiel s keramickým filmom. Iné použitie produktu konzultujte s technikmi našej firmy.

NÁVOD:**PRÍPRAVA POVRCHU:**

Povrch materiálov musí byť suchý, bez prachu a mastnoty prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu lepenia. Sklo s keramickým filmom odmastite napr. s acetónom alebo špeciálnym čističom.

Overte kompatibilitu rozpúšťadiel na použitý povrch. Ak je to nevyhnutné, obrúste kovové povrchy a očistite ich. Pri používaní rozpúšťadiel zahaste, prípadne odstráňte všetky možné zdroje vznietenia a riadte sa pokynmi výrobcu.

APLIKÁCIA:

Pred použitím premiešajte. Po použití okamžite hermeticky uzatvorte nádobu.

Akýkoľvek kontakt produktu s vlhkosťou spôsobí vytvrdenie priméru. Z tohto dôvodu, produkt musí byť použitý počas 24 hodín po otvorení nádoby.

Aplikujte so špeciálnym štetcom (daubert) s rovnomerným a ľahkým tlakom, aby ste vytvorili homogénny film.

Po vysušení priméru naneste tmel maximálne počas jednej hodiny - postupujte podľa inštrukcií príslušného technického listu použitého tmelu.

ČISTENIE:

Počas prvých 5 min po aplikácii je možné materiál vyčistiť rozpúšťadlom na báze uhľovodíkov. Potom je potrebné použiť zmes MEKu a xylénu.

SKLADOVANIE A DOBA POUŽITELNOSTI:

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobách pri teplote 0 až 25°C. 24 h po prvom otvorení.

FARBA:

čierna

BALENIE:

10 ml tuba, 30 ml, 125 ml, 1 L hliníkové fľašky

UPOZORNENIE:

Produkt je horľavý a škodlivý. Informácie o bezpečnom používaní tohoto produktu nájdete v karte bezpečnostných údajov.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A ZNEŠKODNENIE ODPADU:

Zabráňte kontaktu s pokožkou; používajte latexové, gumené alebo polyetylénové rukavice.

Pred použitím sa oboznámte s bezpečnostným listom produktu.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

PRED VYTVRDNUTÍM:

Farba	: Čierna
Hustota	: 0.90 ± 0.05 g/ml
Viskozita pri 20° C	: 100 ml DIN cup, Ø = 4 mm : 12 až 15 s
Obsah sušiny (EN 827)	: 29 %
Aplikačná teplota	: 5 to 35 °C
Špecifické údaje	: Čas odparenia rozpúšťadiel pri 20°C: 10 až 15 minút

POZNÁMKA: Technické údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach a nemôžeme niešť zodpovednosť za prípadné chyby, nepresnosti, omyly alebo redakčné nedostatky vyplývajúce z technologických zmien alebo výskumov medzi dňom vydania tohto dokumentu a dátumom nadobudnutia výrobku.

Pred použitím tohto produktu by používateľ mal vykonať nevyhnutné testy, aby sa uistil, že produkt je vhodný na zamýšľané použitie. Navyiac, všetci užívatelia by mali kontaktovať predajcu alebo výrobcu produktu a požadovať dodatočné technické informácie týkajúce sa jeho použitia, ak sa domnievajú, že informácie, ktoré sú k dispozícii, nie sú zrozumiteľné a musia byť objasnené akejkoľvek formou, či už pre bežné použitie alebo pre konkrétne použitie tohto produktu.

Naša záruka platí v súlade so zákonnými a platnými predpismi, aktuálnymi odbornými štandardmi a v súlade s ustanoveniami stanovenými v našich všeobecných predajných podmienkach. Výrobca / predajca nenesie zodpovednosť za prípadné nesprávne výsledky, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom pri používaní tohto výrobku.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú iba orientačné a nie sú vyčerpávajúce. To isté platí pre všetky informácie, ktoré sú telefonicky - verbálne poskytnuté každému budúcemu alebo existujúcemu zákazníkovi.